

Hoja de Información del Producto Manta #305™ WET-N-DRY™

Descripción General del Producto

Manta™ #305 WET-N-DRY™ másticos modificados proporcionan una solución inmediata para fugas en superficies tanto húmedas como secas. El #305 WET-N-DRY™ probado cumple con los requisitos de Tipo I de ASTM D4586: Especificación Estándar para Cemento de Techo Asfáltico, Sin Asbesto.

Especificaciones del Producto

- Aprobado por el Condado de Miami-Dade
- Cumple o excede ASTM D3409, Método de Prueba Estándar para la Adhesión de Cemento de Techo Asfáltico a Superficies Húmedas, Mojadas o Bajo el Agua
- Cumple o excede ASTM D4586, Especificación Estándar para Cemento de Techo Asfáltico

Aspectos Destacados

- Sella fugas al instante, incluso en áreas con agua estancada.
- Eficaz para su uso en un amplio rango de temperaturas, desde hasta (a).
- Asegura una adhesión total en superficies húmedas según ASTM D3409.
- Resiste ampollas, hundimientos y deslizamientos según ASTM D4586.
- Respaldo por una garantía limitada de 7 años.

Aplicaciones

- Ideal para parchear agujeros, grietas y roturas en una variedad de materiales de techado, incluyendo composición, lámina mineral de superficie, recubrimiento asfáltico, SBS-modificado, techos de metal y mampostería.
- Perfecto para sellar huecos y vulnerabilidades alrededor de tapajuntas, chimeneas, respiraderos, tragaluces y juntas de canaletas de metal.

Preparación de la Superficie: Comience limpiando la superficie de cualquier suciedad o material suelto. Elimine cualquier grava incrustada o cemento de techado antiguo que pueda impedir una unión fuerte. Use un cepillo de alambre para eliminar la escama de óxido.

1. Tasa de Cobertura: Un solo galón cubre aproximadamente 12 pies cuadrados cuando se aplica a de grosor. Un cartucho de 11 fl. oz. rinde alrededor de 15 pies lineales de un cordón de .

2. Aplicación: Usando una llana o espátula, aplique el producto en una capa de entre y de grosor. Presione el cemento firmemente en el agujero y extiéndalo de a más allá de la abertura, afinando los bordes para un acabado suave.

3. Aplicación con Cartucho: Para cartuchos, corte la boquilla en ángulo y perfore el sello interno. Aplique el producto con una pistola de calafateo, luego trabájelo en el agujero con una llana o espátula hasta un grosor de a . Aplique presión y extienda al menos hacia afuera, afinando los bordes.

4. Refuerzo: Si el agujero es más grande de de ancho o 2" de largo, refuerce la reparación con MantaPoly 504 o Poliéster Reforzado MantaPoly #506.

5. Capa Superior: Tenga en cuenta que usar tela de reparación de techos Manta es un requisito para la garantía de 7 años. Aplique una segunda capa de cemento para cubrir el área reparada completamente.

Para superficies verticales en altas temperaturas, sugerimos usar Manta #303 Flash-N-Go Roof Cement o Manta #305 Rain or Shine Modified Mastics.

Propiedad	Método de Prueba	Resultado
Contenido de Agua (%)	ASTM D6511	2.2
Materia no volátil (%)	ASTM D6511	79
Estabilizadores minerales y/u otros (%)	ASTM D6511	30
Bitumen (asfalto) (%)	ASTM D6511	44
Uniformidad	ASTM D6511	Pasa.
Trabajabilidad	ASTM D4586	Pasa
Comportamiento a	ASTM D6511	
Ampollas		Pasa.
Hundimiento o Deslizamiento (pulg.)		0
Pliabilidad a	ASTM D6511	Pasa
Adhesión (%)	ASTM D3409	100

Limpie las herramientas con aguarrás mineral. Para las manos, use un limpiador de manos sin agua.

Empaquetado Disponible en contenedores de 3.5 galones y 5 galones. **IMPORTANTE:** No diluya el producto. No caliente el envase ni lo almacene a temperaturas superiores a . Al mover el envase, asegúrese de que esté seguro y la tapa esté sellada herméticamente para evitar derrames.

¡CIERRE LAS TOMAS DE AIRE DEL TECHO HASTA QUE LOS SOLVENTES SE HAYAN DISIPADO! Este producto puede no proporcionar resultados satisfactorios en ciertas membranas APP aplicadas con soplete. Por favor, contacte a Manta y al fabricante de la membrana antes de usar la membrana. No se recomienda su uso sobre grava, caucho, techos de láminas de PVC o tejas de madera. Para prolongar la vida útil de la reparación, aplique un recubrimiento de techo Manta después de 30 días.

Garantía Limitada del Producto El fabricante garantiza que este producto estará libre de defectos materiales durante 7 años desde la fecha de compra, siempre que se aplique correctamente con tela de reparación Manta y se use de acuerdo con las instrucciones. Esta garantía limitada es el remedio exclusivo y limita estrictamente la responsabilidad al reemplazo del producto, excluyendo todas las demás garantías expresas o implícitas y cualquier daño consecuente. Para un reembolso completo, las devoluciones de productos sin abrir deben hacerse dentro de los 30 días. Para detalles adicionales, visite mantarroof.com. Para la información y datos más actuales, por favor consulte nuestro sitio web. Antes de usar este producto, revise la Hoja de Datos de Seguridad, que está disponible en nuestro sitio web o enviando un correo electrónico a info@mantarroof.com.

©2024 Manta Roofing Products U.S.A., LLC. Todos los derechos reservados. Toda la información impresa es precisa al momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Manta Roofing Products U.S.A., LLC 1200 SE 20th St, Fort Lauderdale, FL 33316 1835 Wright Ave, La Verne, CA 91750 Servicio al Cliente: (844) 506-2682 | Email: info@mantarroof.com mantarroof.com Fecha de Revisión: 8/23/2025

Manta Roofing Products Hoja de Información del Producto Manta #305 Rain or Shine™ PDS 8/23/25



Hoja de Información del Producto Manta #305TM WET-N-DRY™